



- Geringes Flächengewicht, ideal bei Altbauanierungen
- Dauerhaft beständig gegen Verrottung
- Hervorragender Brandschutz

| Artikel [Nr.] | Inhalt [l] | Sack/Gewicht [kg] | Sack / Palette [Stück] | cbm / Palette [m ³] | Gewicht / Palette [kg] | Preis /Sack + MwSt. |
|---------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 00107620 | 100 | 9 | 12 | 1,20 | 128 | 17,20 € |

Palettenformat/ LKW Ladung
1200 x 800 x 1200mm/48 Paletten

Technische Werte

| | |
|--|------------------------------|
| Produkttyp | Dämmschüttung aus Blähperlit |
| Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | Z-23.11-1288 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)] | 0,050 |
| Körnung [mm] | bis 6 |
| Schüttdichte [kg/m ³] | ca. 90 |
| Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 1000 |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl μ | 3 |
| Flächengewicht je 1 cm Dicke [unverdichtet(kg/m ²)] | ca. 1.0 |
| Materialbedarf je 1 cm Dicke [unverdichtet(Liter/m ²)] | ca. 10 |
| Brandverhalten (DIN 4102-1) | A1 nicht brennbar |
| Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.de | |

Einsatzbereich

Die PAVASELF-Dämmschüttung wird aus natürlichem Perlitgestein hergestellt, welches zu einem leichten, körnigen Granulat mit hervorragenden Dämmeigenschaften aufgebläht wird. Die Schüttung ist unempfindlich gegen Verrottung und Ungeziefer sowie nicht brennbar. Für alle nicht druckbelasteten Wärmedämmschichten in Dach, Wand, Böden, Decken und als Hohraumdämmung bei Zweischalenmauerwerk.

Zertifizierungen



Lagerung



Auf die Standsicherheit der Palettenstapel ist zu achten. Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern.